

Bauder LJEPILO ZA FILC 1014

Tehnička specifikacija

Vrsta primjene:	Ljepilo za lijepljenje tkaninom kaširanih sintetičkih krovnih folija na odobrene podloge	
Šifra artikla:	karton sa 6 limenki od 2 kg	6940 0000
	posuda od 10 kg	6940 0100

Tehnička karakteristika	Opis
Vrsta materijala	ljepilo na bazi poliuretan-prepolimera, MDI >>1%
Boja	žućkasto-smeđa
Viskozitet	5.500 +/- 1000 mPas
Relativna gustoća	1,09 +/- 10 g/cm ³
Otvoreno vrijeme	0-10 minuta
Vrijeme vezanja	24 sata
Skladištenje	u zatvorenom pakiranju: 12 mjeseci pri +5 do 30°C otvoreno pakiranje: max. 48 h
Temperatura ugradnje	min 5°C, max. 30°C
Potrošnja	u prosjeku cca 240 g/m ² , ovisno o proračunu opterećenja vjetrom prema EN 1991 1-4
GISCODE	RU 0,5

Bauder Ljepilo za filc 1014, prema proračunu opterećenja vjetrom, izliti na podlogu u linijama ili punoplošno i razrolati membranu kaširanu tkaninom. Membranu pritisnuti valjkom ili sličnim alatom. Ne smije se prekoračiti otvoreno vrijeme. Ljepilo ne smije doći u područje spoja.

Ljepilo se stvrdnjava u kontaktu s vlagom. Pri vrlo suhom vremenu korisno je prethodno navlažiti područje lijepljenja. Ostatak ljepila očistiti Bauder čistačem. Bauder Ljepilo za filc 1014 ne može se koristiti s membranama bez kaširanja.

Odobrene podloge:

BauderPIR FA, BauderPIR M, direktno na EPS, toplinska izolacija od mineralnih vlakana s kaširanjem (Bondrock), bitumen ili beton s prednamazom

Zdravstvena upozorenja:

Opasnost po zdravlje: štetno za zdravlje