

# Bauder Burkolit V

## Tehnička specifikacija

Vrsta primjene:	<b>bitumenski premaz na bazi otapala (nije prikladno za zatvorene prostore)</b>
	<b>hladno premazivanje četkom, valjkom ili špricanjem</b>
	<b>prema DIN 18195-2</b>
Šifra artikla:	<b>7504 0000</b>

Pakiranje	kanister 30 L
Vrijeme skladištenja	12 mjeseci pri +5°C do +35°C u zatvorenoj ambalaži
Minimalna temperatura ugradnje	+5°C
Osnova	bitumen na bazi otapala
Konzistencija	tekućina
Maksimalna količina VOC (volatilni organski spojevi) u proizvodu	350 g/L
Konačno vrijeme sušenja	cca 3 sata, ovisno o vremenskim uvjetima i podlozi
Potrošnja	cca 300 g/m <sup>2</sup>
GISCODE	BBP 30

Bitumenski prednamaz za poboljšanje prianjanja bitumenskih membrana.

Bauder Burkolit V nanosi se valjcima, špricanjem ili pomoću četke na kompletну površinu. Podloga mora biti dovoljno suha i bez mraza (temperatura podloge i prednamaza mora biti min +5°C) te također čvrsta, izdržljiva i bez nečistoća (razdjelne tvari, prašina i sl.). Prije nanošenja potrebno je ukloniti neravnine i oštре rubove na podlozi.

S obzirom da sadrži otapala, nije prikladan za zatvorene prostore ili npr. iskopine.