

BauderFLEX BITUMENSKO LJEPILO

Tehnička specifikacija

Vrsta primjene:	elastomerna bitumenska masa za postavljanje različitim tehnikama lijepljenja bitumenom, kao npr. postavljanje krovnih hidroizolacijskih membrana u vrući bitumen lijevanjem i rolanjem
abP	P-2003-4-3270/2/1
Šifra artikla:	7992 0000

Pakiranje	kartonska kutija 24 kg
Masa	cca. 950 kg/m ³
Temperatura ugradnje	cca. 180 – 200 °C
Osnova	elastomerni bitumen
Penetracija u obrnutom stošcu (BS 2499-3)	35 – 50 1/10 mm
Prodor čavla prema DIN EN 1426	cca. 60 1/10 mm
Elastičnost (BS 2499-3)	40%
Elastičnost (DIN 52021)	100%
Točka lomljenja (po Fraaß-u) prema DIN EN 12593	≤ -30°C
Točka omekšavanja (metoda prsten i kugla) prema DIN EN 1427	≥ 100°C
Klasa građevinskog materijala prema DIN 4102-1	B2
Potrošnja	cca. 3 kg/m ²

BauderFLEX BITUMENSKO LJEPILO za postavljanje krovnih hidroizolacijskih membrana.

Pri tome se posebni bitumenski blokovi (kocke) otapaju zagrijavanjem u odgovarajućoj peći za bitumen, a zatim se takva masa nanosi, tj. izlijeva na suhu i pripremljenu betonsku podlogu te se potom u nju utapaju bitumenske hidroizolacijske membrane.